

Scheda tecnica i.work CLASSIC

C 8/10 - C 12/15 - C 16/20



Descrizione

Calcestruzzi a prestazione garantita per usi generici in classe di esposizione X0 (UNI EN 206).

Campi d'impiego

i.work CLASSIC è una gamma di calcestruzzi per applicazioni interne ed esterne laddove le esigenze prestazionali siano limitate alla classe di resistenza massima Rck 20 e di esposizione non prescritta o X0, ad esempio:

- getti di pulizia
- getti di livellamento
- getti di riempimento

Specifiche del prodotto

I conglomerati della linea i.work CLASSIC sono calcestruzzi a prestazione garantita destinati ad applicazioni generiche con classe di resistenza massima C16/20. Ideali per getti preparatori, per opere temporanee, per getti di regolarizzazione, intasamenti e zavorramenti, i conglomerati della linea i.work CLASSIC sono semplici da utilizzare ed affidabili.

Disponibili in versione per clima estivo e clima invernale, in classe di consistenza da S3 a S5 (UNI EN 206), i prodotti della linea i.work CLASSIC sono conformi alle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018.

Vantaggi

L'impiego dei calcestruzzi i.work CLASSIC consente di ritrovare tutta la qualità e l'affidabilità di Calcestruzzi anche nei prodotti più basilari. Qualità, economicità e praticità si fondono nella linea i.work CLASSIC per fornire al Cliente conglomerati lavorabili e garantiti.

Norme di riferimento

- UNI EN 206 Calcestruzzo: specifiche, prestazione, produzione conformità
- UNI EN 13670 Esecuzione di strutture di calcestruzzo

Raccomandazioni

La posa in opera del prodotto e la maturazione dello stesso dopo il getto, devono essere eseguite in conformità alle Linee Guida sulla messa in opera del calcestruzzo C.S.L.P. 2008 ed alla norma UNI EN 13670; in questo modo si conservano le caratteristiche del materiale evitando di pregiudicare le prestazioni indicate misurate in opera.

Voci di capitolato

Fornitura di calcestruzzo a prestazione garantita (tipo i.work CLASSIC), in accordo alla UNI EN 206, Classe di resistenza C... , classe di consistenza S ..., diametro massimo degli aggregati 31,5mm

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell'esperienza Heidelberg Materials e sono indicativi e non contrattuali. Il nostro personale tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo di i.work CLASSIC.

Scheda tecnica aggiornata a ottobre 2023

Per informazioni

Assistenza Tecnica

infocalcestruzzi.ita@heidelbergmaterials.com

N° verde 800-820116

Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa

Via Lombardia 2A

20068 Peschiera Borromeo, MI

heidelbergmaterials.it