

# Disarm W

## Disarmante emulsionabile

---

### Indicazioni generali

---

**Descrizione** Disarm W è un disarmante chimico composto da una miscela di olii di sintesi perfettamente emulsionabili con acqua, specifico per la sformatura di conglomerati cementizi, da applicare sulle casseforme per un rapido e facile disarmo. Disarm W non contiene solventi.

---

**Campi d'impiego** Disarm W viene impiegato in tutti i settori in cui è necessaria una azione di disarmo di opere e manufatti di tipo cementizio sia nel settore della cantieristica che della prefabbricazione leggera. Disarm W è particolarmente consigliato per il trattamento di casseforme in legno grezzo e piallato, legno compensato e composito.

---

### Vantaggi

- facilità di applicazione;
  - disarmo rapido e sicuro;
  - Impedisce la formazione di incrostazioni sui casseri;
  - faccia a vista migliore
- 

### Caratteristiche

---

**Descrizione** Disarmante chimico emulsionabile

**Forma e colore** Liquido ambrato

**Densità a 20 °C** 0.89 g/cm<sub>3</sub>

**Confezioni** Fusti da 200 l - Fustini da 5, 10 e 20 l – Possibilità di consegna in MGC da 1000 l

---

**Conservazione** 9 mesi dalla data di produzione, per confezioni integre e mantenute sigillate nei propri originali imballi, in ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole, a temperatura compresa tra +2°C e +35°C..

---

---

## Condizioni di applicazione

**Modalità di impiego** Disarm W deve essere emulsionato con acqua nel rapporto da 1:10 a 1:20 prima dell'utilizzo. Una volta completata la diluizione, il prodotto potrà essere applicato a spruzzo, pennello o rullo.

Preparazione: mettere in un recipiente da 10 a 20 parti di acqua ed aggiungere agitando il Disarm W mescolando fino ad ottenere un'emulsione lattiginosa omogenea. Per una diluizione ottimale si consiglia di preparare in un contenitore metà dell'acqua di diluizione. Aggiungere quindi Disarm W avendo cura di mantenere rimescolato il prodotto. Al termine aggiungere la rimanente acqua di diluizione. Disarm W non deve essere impiegato puro, è opportuno versare sempre il prodotto in acqua e non viceversa.

Applicazione: L'applicazione ottimale dell'emulsione in termini di uniformità del film disarmante è fatta con apposite spruzzine dotate di specifici ugelli a pettine, tuttavia il prodotto può essere applicato anche a pennello o rullo, avendo cura di non utilizzare un dosaggio troppo elevato del prodotto che potrebbe peggiorare l'aspetto complessivo del calcestruzzo.

Per applicazioni importanti e particolari, è consigliabile consultare il nostro ufficio tecnico che presta consulenza in fase di progetto ed assistenza nel corso dei lavori per l'ottenimento di calcestruzzi idonei alle opere cui sono destinati..

---

**Consumi** Una volta diluito, il consumo di Disarm W è compreso tra 15 e 30 g/m<sup>2</sup> in funzione del materiale e delle condizioni di manutenzione delle casseforme

---

## Misure di sicurezza

**Precauzioni** Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

**Ecologia** Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

**Note legali** I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffinità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte del produttore. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA N° verde 800 820116.



**Italcementi**  
HEIDELBERGCEMENT Group

*Prodotto da Sika Italia S.p.A.  
Via Piave 1334 - 24033 Calusco d'Adda (BG)*

*La Società Sika Italia opera secondo un sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001.*

*Certificato CERTIQUALITY n. 951*