

# Scheda tecnica

## i.pro PAVIMIX® ME

### ECO CAM / ECO TM



#### Descrizione

Calcestruzzo a prestazione, specifico per pavimentazioni esterne in cui l'ambiente è caratterizzato da una percentuale di umidità da moderata ad alta e da sollecitazioni di media intensità. Il prodotto i.pro PAVIMIX ECO CAM rispetta i Criteri Minimi Ambientali (CAM), garantendo un contenuto minimo del 5% di materie prime seconde e/o riciclate, mentre i.pro PAVIMIX ME ECO TM può avere contenuti maggiori di riciclato per specifiche richieste sui CAM, protocolli internazionali di sostenibilità (BREEAM, Itaca, LEED) e specifici Regolamenti Edilizi.

#### Specifiche di prodotto

i.pro PAVIMIX® ME ECO CAM/ECO TM è disponibile nelle seguenti versioni:

**ME** = Calcestruzzo specifico per pavimentazioni senza fibre.

Classe di resistenza minima: Rck min 35 MPa.

**ME - CFRS** = Calcestruzzo specifico per pavimentazioni che prevede l'aggiunta di fibre sintetiche estruse non strutturali in polipropilene (contenuto minimo di fibre 0,9 kg/m³).

Classe di resistenza minima: Rck 35 MPa. Indicato per controllare la formazione di fessure da ritiro plastico.

**ME - CFRSS** = Calcestruzzo specifico per pavimentazioni che prevede l'aggiunta di fibre acriliche strutturali.

Classe di resistenza minima: Rck 35 MPa.

Le fibre sintetiche strutturali sono impiegate per realizzare un calcestruzzo fibrorinforzato; possono essere utilizzate in sostituzione parziale o totale dell'armatura tradizionale previa verifica strutturale della lastra.

**ME - CFRA** = Calcestruzzo specifico per pavimentazioni che prevede l'aggiunta di fibre metalliche strutturali.

Classe di resistenza minima: Rck 35 MPa.

Le fibre in acciaio possono essere utilizzate in sostituzione parziale o totale dell'armatura tradizionale previa verifica strutturale della lastra.

Le caratteristiche meccaniche e geometriche delle fibre metalliche sono la resistenza a rottura su filo  $\geq 1000$  MPa, il diametro  $\geq 0,6$  mm e il rapporto d'aspetto  $l/d \geq 60$ .

i.pro PAVIMIX® ME ECO CAM/ECO TM è un prodotto conforme alle indicazioni della norma UNI 11146-05 e al Capitolato Tecnico CONPAVIPER.

La posa in opera può avvenire sia con staggia vibrante che con posa meccanizzata; qualora la posa sia meccanizzata con Laser Screed impiegare la classe di consistenza S3.

#### i.pro PAVIMIX® ME ECO CAM/ ECO TM

	ME			ME – CFRS			ME- CFRSS			ME - CFRA		
	Rck 35	Rck 37	Rck 37 - 40	Rck 35	Rck 37	Rck 37 - 40	Rck 35	Rck 37	Rck 37 - 40	Rck 35	Rck 37	Rck 37 - 40
Classe di esposizione ambientale	XC1- XC2	XC3	XC4	XC1- XC2	XC3	XC4	XC1- XC2	XC3	XC4	XC1- XC2	XC3	XC4
Rapporto acqua/cemento max	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,50$	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,50$	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,50$	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,50$
Contenuto minimo di cemento	300kg	320kg	340kg	300kg	320kg	340kg	300kg	320kg	340kg	300kg	320kg	340kg
Consistenza al cono di Abrams	Sdr, 230 mm*			Sdr, 230 mm*			Sdr, 230 mm*			Sdr, 230 mm*		
Diametro nominale massimo degli aggregati	31,5 mm (32)			31,5 mm (32)			31,5 mm (32)			31,5 mm (32)		
Ritiro idraulico della matrice cementizia (**) a 28 giorni	< 500 ± 20 µm/m	< 490 ± 20 µm/m	< 480 ± 20 µm/m	< 500 ± 20 µm/m	< 490 ± 20 µm/m	< 480 ± 20 µm/m	< 500 ± 20 µm/m	< 490 ± 20 µm/m	< 480 ± 20 µm/m	< 500 ± 20 µm/m	< 490 ± 20 µm/m	< 480 ± 20 µm/m
Resistenza media della matrice cementizia a trazione per flessione (***) a 28 giorni	3,40 MPa	3,53 MPa	3,72 MPa	3,40 Mpa	3,53 MPa	3,72 MPa	3,40 MPa	3,53 MPa	3,72 MPa	3,40 MPa	3,53 MPa	3,72 MPa
i.pro PAVIMIX ME ECOCAM contenuto minimo riciclato	5%(a)			5%(a)			5%(a)			5%(a)		
i.pro PAVIMIX ME ECO TM maggiore contenuto di riciclato	A richiesta (a)(b)			A richiesta (a)(b)			A richiesta (a)(b)			A richiesta (a)(b)		

\* (con additivo superfluidificante specifico per pavimentazioni). Tolleranze sulla misura di cedimento al cono di Abrams  $\pm 30$  mm (UNI EN 206).

\*\* Valore calcolato in accordo all'E.C. 2 parte 1-1 punto 3.1.4 annex B.

\*\*\* Valore calcolato secondo D.M. 17 Gennaio 2018 punto 11.2.10.2.

(a) Previa verifica disponibilità in loco di materie prime seconde.

(b) Nel rispetto dei limiti di utilizzo imposti dalle Norme Tecniche per le costruzioni.

### Campi d'impiego

- Parcheggi, aree di sosta.
- Autorimesse, piazzali.
- Aree di rifornimento.

### Vantaggi

L'impiego di i.pro PAVIMIX® ME ECO CAM/ECO TM consente:

- Facilità di posa allo stato fresco
- Indurimento omogeneo della lastra di calcestruzzo
- Ridotti tempi di finitura dell'opera
- Planarità
- Durabilità

### Norme di riferimento

Cemento - Composizione, specifiche e criteri di conformità per cementi comuni	UNI EN 197-1
Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità	UNI EN 206; UNI 11104
;Norme Tecniche per le Costruzioni	D.M. 17 Gennaio 2018
Euro Codice 2-Progettazione strutture in calcestruzzo	Parte 1-1 punto 3.1.4 annex B
Linee guida per la progettazione, messa in opera, controllo e collaudo di elementi strutturali in calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di acciaio o polimeriche	Decreto CSLPP 21 luglio 2022, n. 258
Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di Calcestruzzo	CNR-DT 211/2014-
Pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale - Criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo	UNI 11146
Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Parte 1: Designazione e criteri di conformità	UNI 8520-1
Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Requisiti	UNI 8520-2
Aggregati per calcestruzzo	UNI EN 12620
Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzi - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	UNI EN 934-2
«Environmental labels and declarations – Type II environmental declarations»	ISO 14021
«Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations»	ISO 14025

### Raccomandazioni speciali

i.pro PAVIMIX® ME ECO CAM/ECO TM garantiscono qualità elevate e durevoli delle pavimentazioni a patto che il prodotto venga utilizzato in modo corretto; è necessaria infatti una corretta progettazione e posa in opera secondo la UNI 11146.

Una maturazione non protetta può pregiudicare le prestazioni finali della struttura con formazioni di fessurazioni.

Si consiglia di realizzare il taglio dei giunti non oltre le 24 ore dalla finitura.

Nel caso la pavimentazione sia realizzata su supporto rigido è opportuno prevedere uno strato di separazione.

Scheda tecnica aggiornata a dicembre 2025

Per informazioni

### Assistenza Tecnica

[infocalcestruzzi.ita@heidelbergmaterials.com](mailto:infocalcestruzzi.ita@heidelbergmaterials.com)

N° verde 800-820116

### EPD – Environmental Product Declaration (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)

Il contenuto totale di materiali riciclati viene dimostrato tramite Dichiarazioni Ambientali di Prodotto di Tipo III (EPD - Environmental Product Declaration) in conformità alle norme ISO 14021 e ISO 14025

### Voce di capitolato

Calcestruzzo specifico secondo UNI 11146 per la realizzazione di pavimentazioni industriali esterne (tipo i.pro PAVIMIX® ME ECO CAM / ECO TM...)

Classe di Resistenza ... Rck classe di esposizione ...durabilità..., con contenuto minimo di materie prime seconde e/o di riciclo di provenienza regionale nella composizione della miscela del ... % sulla massa totale del calcestruzzo con verifica del profilo ambientale tramite Dichiarazione Ambientale di Tipo III (EPD – Environmental Product Declaration (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)).

**I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell'esperienza Heidelberg Materials e sono indicativi e non contrattuali. Il nostro personale tecnico è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo di i.pro PAVIMIX® ME ECO CAM/ECO TM.**

Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa  
Via Lombardia 2A  
20068 Peschiera Borromeo, MI  
[heidelbergmaterials.it](http://heidelbergmaterials.it)