

Scheda tecnica

CEM I 52,5 R



Cementeria CAGNANO AMITERNO e TAVERNOLA

Descrizione

Il CEM I 52,5 R è un cemento Portland tipo I ad altissima resistenza normalizzata ed a resistenza iniziale elevata.

Composizione

Il CEM I 52,5 R contiene, conformemente alla composizione prescritta dalla norma UNI EN 197-1 (riferita cioè alla massa del cemento ad esclusione del solfato di calcio e degli additivi), 95% ÷ 100% di clinker, mentre la restante parte è costituita da eventuali costituenti secondari.

Utilizzo

Le elevate resistenze meccaniche in particolare alle brevi stagionature ne rendono ideale l'impiego per:

- la prefabbricazione (con o senza ciclo termico) specialmente per strutture di rilevante impegno statico e/o architettonico
- strutture gettate in opera precomprese
- strutture non precomprese in elevazione o morfologicamente snelle
- manufatti e/o getti che necessitano di scasserature e/o movimentazioni veloci
- opere di gunitaggio ("spritz beton")
- premiscelati, malte

Vantaggi

Sono notevoli i vantaggi conseguibili nei trattamenti di stagionatura con vapore: alle elevate resistenze finali fanno infatti riscontro le elevate resistenze anche a 16 e 24 ore. Il rapido sviluppo del calore di idratazione del prodotto offre la possibilità di realizzare getti di calcestruzzo in climi rigidi e di ridurre i costi energetici nei trattamenti termici.

Precauzioni

Per getti massivi si consiglia di orientare la scelta, in funzione dei calcoli progettuali, a cementi di classe diversa.

Requisiti di norma (UNI EN 197-1)

Requisiti chimici*

Perdita al fuoco	≤ 5,0%
Residuo insolubile	≤ 5,0%
Solfati (come SO ₃)	≤ 4,0%
Cloruri	≤ 0,10%

Requisiti fisici*

Tempo di inizio presa	≥ 45 min
Espansione	≤ 10 mm

Requisiti meccanici*

Resistenze alla compressione	2 giorni	≥ 30,0 MPa
	28 giorni	≥ 52,5 MPa

*dati caratteristici.

Confezionamento e stoccaggio

Il periodo di conservazione è riportato sul D.D.T. ed eventualmente, ove disponibile, sul sacco.

Prodotto a uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su valutazioni, prove e verifiche proprie dell'applicatore.

Scheda tecnica aggiornata a settembre 2026

Per informazioni
Assistenza Tecnica
sat.ita@heidelbergmaterials.com
N°Verde 800-820116

Italsacci Spa
Via Divisione Tridentina, 1
24128 Bergamo
heidelbergmaterials.it